



---

# ARDEX P60

## 多用途底塗界面劑

---

暫時浸封基層

提高與多種基層的黏結強度

適用於室內和室外、牆面和地面

水性無溶劑環保乳液底塗

快乾，便於接續作業

低 VOC 含量



# ARDEX P60

## 多用途底塗界面劑

### 產品說明

ARDEX P60 多用途底塗界面劑是水性多功能界面劑，用於提高 ARDEX 產品和各種吸水性基層之間的黏結性能。

施工便捷，可使用刷子、滾筒或噴塗進行施工，後續施工待氣乾後可以快速跟進。

ARDEX P60 適用於室內和室外的牆面和地面。

### 使用

ARDEX P60 多用途底塗界面劑可與後續的 ARDEX 瓷磚黏著劑、水泥基自平泥及各式塗佈式防水膜搭配使用。

適用基層如下：

- 水泥纖維板
- 建築用木工板
- 石膏板
- 混凝土
- 牆地面水泥砂漿整平層
- 輕質混凝土砌磚 (ALC)

如遇其它特殊基層，請聯繫 ARDEX 技術部門。

### 底材處理

施工基面基本要求為堅實、乾固、養護完整並排除灰塵、油污、漆料、蠟或殘存水溶性膠黏材料等可能妨礙接著強度的一切污染物。底塗界面劑施工前，應確保表面乾燥，無過高殘存或永久持續性濕氣。

### 包裝及儲存

20 公斤桶裝。在 25°C 及 50% 相對濕度、陽光不直射、室內陰乾環境下，未打開之原包裝，可儲存 12 個月。

### 混合與稀釋

1. 使用前先搖勻液體，再以淨水稀釋。
2. 視施工基面之吸水率高低而異，ARDEX P60 可以 1 份對淨水 1~3 份稀釋，底塗

視基面吸水率高低應做一至數次整面塗覆，待表乾後方可接續後續作業。

3. 一桶 20 公升之濃縮品可稀釋為 40~80 公升之底塗劑。

### 施工

ARDEX P60 多用途底塗界面劑稀釋後以刷子或滾筒將 ARDEX P60 均勻塗佈在需要浸封的基面上。對於孔隙率大吸水性高的基層，多半建議增加對水稀釋比例施作層數>2 塗以上，而對基面較為緻密孔隙低時則需降低稀釋比例，施作一次至二次底塗。

所有工具使用後，應立即用水清洗乾淨。

### 耗用量

ARDEX P60 多用途底塗界面劑以 1 份對淨水 1~4 倍稀釋後之底塗劑。

耗用量將依施工基面狀況、稀釋倍數與塗佈次數而異。

### 技術資料

外觀	乳白色
比重	約 1.01 kg/L
pH 值	7±1
黏度	3000~5000cps (RVT #3, 10rpm/25°C)
固成份	>48%
表乾時間	45-60 分鐘

### 安全規範及產品品質

施工中請穿戴手套及護目鏡以避免刺激皮膚及不慎濺入眼睛。過量皮膚接觸時，以肥皂水清洗。出現皮膚搔癢時，請就醫。如濺噴到眼睛，以大量之清水沖洗 15 分鐘以上，然後就醫。誤吞食時，切勿進行嘔吐，應盡量喝大量的水然後就醫。

產品型錄及公司員工或代理商、經銷商所提供的產品資料，皆是根據我們以往豐富的實務經驗，誠摯地為客戶解決工程問題。公司本著持續研發的一貫目標，在任何時刻我們將保有權利更新產品最新資料。我們也保證持續提供高品質的產品。然而，因本公司無法掌控工地現場或施工操作，故不承擔施工所造成的任何損失或損壞的相關責任。