



ARDEX A46

快速修補砂漿

快速修補混凝土、填補裂縫和孔洞等

約 30 分鐘後，可立即進行後續工作

不垂流，適合牆面、地面修補

單次填補厚度 2mm ~50mm

室內、室外皆可使用

容易鏟整可收光

不收縮開裂



ARDEX A46

快速修補砂漿

使用於

ARDEX A46 快速修補砂漿，不垂流，適合在室內、室外快速填補或修整砂漿或是混凝土缺陷、孔洞等。快硬、快乾、可快速接續後續施工作業，省除傳統修補砂漿漫長的等待時間。

產品敘述

ARDEX A46 設計用於混凝土之裂縫或砂漿面的孔洞快速修補用。如溝槽填補、窗框收邊、孔洞填補、穿管填補、轉角破損修復等。ARDEX A46 快速修補砂漿和混凝土、砂漿墊層、水泥纖維板、輕質混凝土磚、紅磚等具吸水性底材有很好的接著效果，可直接施作，無需底塗界面處理。ARDEX A 46 也可作為步行鋪面的修補。

基層準備

基面必須是堅實無污染，油污和其它有礙接著的雜質皆需去除乾淨，包含蠟、油脂、批土、漆料、泥渣、灰塵等。如後續施工接著為不透氣地面裝飾材，原基底必須乾燥。

產品應用

先將定量清水倒入攪拌桶中，再緩慢倒入 ARDEX A46 粉料，同時以機械攪拌方式進行攪拌直至桶中漿料成細柔漿體。

3kg 的修補砂漿，清水量約為 0.7~0.8 公升，25kg 的修補砂漿，清水量約為 5.8~6.7 公升加水量以修補厚度自行調整，避免使用過多的水及添加其他材料。

在 20°C 溫度下拌和好的 ARDEX A46 工作時間約為 15~20 分鐘，溫度高工作時間會相對縮短。ARDEX A46 可適用 2~30mm 的厚度。

勿使用高速攪拌器，以免影響工作時間。

面積小的修補也可以達 50 mm 厚度。ARDEX A46 需在 5°C 以上使用。ARDEX A46 耐潮濕及抗凍融。欲了解更多信息，請與我們聯繫。

注意事項

本產品含水泥避免直接接觸皮膚或眼睛，不慎濺入眼睛應立即以大量清水沖洗並儘速就醫。完全乾燥後本產品對環境及人體無害。

物性資料

按 ARDEX 品質標準制訂

混合比例： 0.7kg : 3kg ; 5.8kg : 25kg

乾粉密度： 約 1.3kg/L

濕漿密度： 約 1.8kg/L

工作時間： 約 15~20 分鐘 @20°C

開放步行： 約 45 分鐘

可供貼磚： 約 4 小時後

抗壓強度： 1 天： 90kgf/cm²

7 天： 150kgf/cm²

28 天： 190kgf/cm²

抗彎強度： 1 天： 20kgf/cm²

7 天： 40kgf/cm²

28 天： 50kgf/cm²

耗用量約為： 1.4kg/m²/mm 厚度

包裝： 3kg/pe 袋、25kg(桶裝)

儲存： 室內陰乾狀態下，未開封之

原包裝，可儲存 6 個月。

產品型錄及公司員工或代理商、經銷商所提供的產品資料，皆是根據我們以往豐富的實務經驗，誠摯地為客戶解決工程問題。公司本著持續研發的一貫目標，在任何時刻我們將保有權利更新產品最新資料。我們也保證持續提供高品質的產品。然而，因本公司無法掌控工地現場或施工操作，故不承擔由此造成的任何損失或損壞的相關責任。