



ARDEX WPM 007

即用型室內濕區彈性防水膜

開桶即用 使用方便

纖維增強 不垂流

高拉伸延伸率

混凝土及砂漿基面對接强度高

防水膜表面可直接貼磚

水性無毒



ARDEX WPM 007

即用型室內濕區彈性防水膜

產品敘述

ARDEX WPM007 為一單組份苯乙烯丙烯酸脂類、開桶即用、室內濕區專用滾塗型彈性防水膜，適用於衛浴、廚房及陽台等區域的防水塗佈，乾固防水膜表面可以直接貼磚或覆以水泥砂漿粉光層予以保護。WPM007 內含補強纖維，塗覆時無需搭配抗鹼玻纖網或無紡布予以補強。但於建物位移量大部位如輕隔間轉角及牆地面交接處等位置，仍建議搭配使用 **ARDEX SK12 防水帶** 予以補強，以提升建物遭受較大變位時防水膜的完整性。

ARDEX WPM007 設計作為需覆蓋保護的防水塗層，不應直接外露，應用場所如：室內廚房、衛浴間、陽台、洗衣間等。可塗覆於混凝土、砂漿整平層、石膏板、矽酸鈣板、輕質混凝土磚等吸水性基面。針對細膩光滑不吸水性基面塗覆時請先洽詢亞德士技術部

特性及優點

特性	優點
單組份開桶即用	使用方便
纖維補強 高拉伸延伸率	可伴隨建物正常變位
可直接對接瓷磚膠 黏劑	無需撒砂拉毛
水性無毒	使用安全

典型之應用

	室內
應用層級	住家、商業
場合	牆面、地面
起始基面	混凝土、水泥粉刷層、纖維水泥板、石膏板、矽酸鈣板、發泡輕質 混泥土磚、石膏磚等。

包裝及儲存

20kg 桶裝。

在 25°C 及 50% 相對濕度、室內陰乾處未開桶，約可儲存 10 個月。

施工

基層處理

防水膜塗覆前，基層務必養護完整及清潔妥當，排除任何可能妨礙對接的污染物，基層裂縫、孔洞於塗覆前都應先行填補修整。檢查設計洩水坡度以利排水。高吸水性施工基面建議先以 ARDEX P60 多用途底塗劑(1:3 對水稀釋後)先行打底處理。

攪拌

WPM007 單組份開桶即用，未使用完剩料應將桶蓋蓋回密封保存。本品不建議加水稀釋後使用。

塗覆應用

高變位拉扯部位如：乾牆與地面交接處或乾牆轉角處應先以 **ARDEX SK12 防水帶** 先行黏貼補強，黏貼時先以漆刷沾塗 WPM007 於基面，上下或左右側以各 6cm 對摺 ARDEX SK12 防水帶後覆蓋於上，黏貼防水帶後以刮刀鏝板擠壓出空氣後順平，再以短毛滾筒沾塗進行兩道全面塗覆，全面滾塗時用量約為 0.8 kg/m² 每一塗層，塗層間隔約 3-6 小時(視施工時溫、溼度及通風狀況)，二道塗層應呈正交方向分次塗佈以求全面覆蓋及均勻膜厚。建議乾膜厚度，二塗要求應不小於 0.8mm 為佳。

使用劑量

1 桶 20kg 二塗乾膜厚度以 0.8mm 計約可覆蓋 10-11m² (實際用量視基層平整度及孔隙率高低而有所差異)

乾燥時間

防水膜完全乾燥後方可黏貼瓷磚。於 25°C，50% 相對濕度條件下，約需 48 小時達完全乾燥，若溫度較低或相對濕度較大時，需要較長的時間。倘若施工區域需進行試水，則防水膜應乾燥 7 天以上在行試水為宜，且試水後得風乾 24 小時以上再行貼磚。

清潔

施工後，應立即清洗所有可重複使用工具。

注意事項及限制

- 本產品設計為正水壓(迎水面)防水塗膜不應用於負水壓需求部位。
- 溫度低於 10°C 以下或高於 35°C 時，避免施工。
- 勿使用於變形量大的木板上。

安全規範及產品品質

本劑不具毒性。但不應吸入或吞食。若噴濺到眼睛時，先以大量清水沖洗並儘速就醫。

本劑係依據 ARDEX 程序製造及測試，該程序係遵照 ISO9001/2015 品質保證標準維護

物性資料

外觀：	即用型漿狀
顏色：	深灰色
比重：	約 1.4kg/L
黏度：	約 25,000±5,000 cps(Brookfield RVT, spindle #6, 10 rpm)
pH:	8.5±1.0
觸乾時間：	3~6 小時
第二次塗刷：	3~6 小時後 (23°C and 50% RH)
黏貼瓷磚時間：	≥48 小時後 (23°C and 50% RH)
技術資料：	
測試方法	WPM007
23°C拉伸強度:CNS 8644	≥ 10 kgf/cm ²
23°C斷裂伸長率: CNS 8644	≥ 180 %
23°C黏結強度:CNS8644	≥ 11 kgf/cm ²
抗撕裂強度:CNS8644	≥ 10 kgf/cm

產品型錄及公司員工或代理商、經銷商所提供的產品資料，皆是根據我們以往豐富的實務經驗，誠摯地為客戶解決工程問題。公司本著持續研發的一貫目標，在任何時刻我們將保有權利更新產品最新資料。我們也保證持續提供高品質的產品。然而，因本公司無法掌控工地現場或施工操作，故不承擔由此造成的任何損失或損壞的相關責任。